



TERRIL DE LA CHATQUEUE

Fiche Technique

23 Derniers résultats au 14/02/2024

Page 1/1

0/20 Granulat artificiel (F T1)



Producteur : Terril de la CHATQUEUE

Péetrographie : Granulat Artificiel

Elaboration : Concassé

Usage : Routier

Validité : du 14/02/24 au 14/08/24

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 20

EN 13242 Gra.pour matér.aux liants hydr. et ...


0/20 Granulat Artificiel (F T1) (19/05/2015)

	0.063	0.5	2	6.3	D	1.4D	2D
					20	28	40
V.S.S.	9.0	25	45	70	99	100	100
V.S.I.	0.0	5	20	40	80	99	100

Partie informative Résultats de production

du 17/10/12 au 05/12/19

	0.063	0.5	2	6.3	20	28	40
Maximum	8.6	22	41	70	100	100	100
Fuseau de fabrication Inconnu	5.6	17	31	55	97	100	100
Moyenne Xf	5.6	17	31	55	97	100	100
Fuseau de fabrication Inconnu	5.6	17	31	55	97	100	100
Minimum	2.8	12	20	40	88	100	100
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23
Dernière valeur	5.3	19	30	52	95	100	100



WIL 11.07.02.245 (e). Arcade 1996.2023