



TERRIL DE LA CHATQUEUE

0/32 Granulat artificiel (SF T1)



Producteur : Terril de la CHATQUEUE
Pétrographie : Granulat Artificiel
Elaboration : Concassé
Usage : Routier

Validité : du 14/02/24 au 14/08/24

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 31.5

EN 13242 Gra.pour matér.aux liants hydr. et ...

0/32 Granulat Artificiel (SF T1) (01/01/2024)

	0.063	2	D/2 16	D 31.5	1.4D 45	2D 63
V.S.S.	7.0	50		99		100
V.S.I.	0.0	20		75		100

Partie informative Résultats de production

du 21/01/14 au 12/02/24

	0.063	2	16	31.5	45	63
Maximum	6.9	32	83	99	100	100
Fuseau de fabrication Inconnu	5.8	25	73	93	100	100
Moyenne Xf	5.8	25	73	93	100	100
Fuseau de fabrication Inconnu	5.8	25	73	93	100	100
Minimum	4.5	21	57	81	97	100
Nombre de résultats	14	14	5	14	6	14
Dernière valeur	5.9	23	57	81	97	100

