



TERRIL DE LA CHATQUEUE

Fiche Technique

23 Derniers résultats au 14/02/2024

Page 1/1

32/56 Granulat artificiel

**Producteur :** Terril de la CHATQUEUE**Péetrographie :** Granulat Artificiel**Elaboration :** Concassé**Usage :** Routier**Validité :** du 14/02/24 au 14/08/24*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage***Classe granulaire****Norme****Catégorie**

31.5 56

EN 13242 Gra.pour matér.aux liants hydr. et ...

32/56 Granulat Artificiel (19/05/2015)

| | 0.063 | d/2 16 | d 31.5 | D 56 | 1.4D 80 | 2D 112 | FI |
|--------|-------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-------|
| V.S.S. | 2.0 | 5 | 20 | 99 | 100 | 100 | 35.00 |
| V.S.I. | 0.0 | 0 | 0 | 80 | 98 | 100 | |

Partie informative Résultats de production

du 17/10/12 au 31/05/17

| | 0.063 | 16 | 31.5 | 56 | 80 | 112 | FI |
|-------------------------------|-------|----|------|----|-----|-----|-------|
| Maximum | 0.8 | 2 | 20 | 99 | 100 | 100 | 11.33 |
| Fuseau de fabrication Inconnu | 0.5 | 2 | 12 | 93 | 100 | 100 | 10.72 |
| Moyenne Xf | 0.5 | 2 | 12 | 93 | 100 | 100 | 10.72 |
| Fuseau de fabrication Inconnu | 0.5 | 2 | 12 | 93 | 100 | 100 | 10.72 |
| Minimum | 0.2 | 1 | 1 | 86 | 100 | 100 | 10.11 |
| Nombre de résultats | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| Dernière valeur | 0.4 | 2 | 20 | 99 | 100 | 100 | 10.11 |

